



CEP: 29325-000 Vila de Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim - ES - Brasil
Tel: +55 28 3539 1729 +55 28 3539 1730 Fax: +55 28 3539 1117
e-mail: comercial1@provale.ind.br - www.provale.ind.br

PRO 100

Ensaio	Parâmetro	Especificações
CaCO ₃ + MgCO ₃	%	95 mínimo
Insolúveis em HCl - RI	%	5 máximo
SiO ₂	%	2,5 máximo
Resíduo em malha 100 mesh	%	3 - 5
Umidade	%	0,5 máximo
Densidade Aparente	g/cm ³	1,66 - 2,00
Volume Aparente	g/cm ³	20 - 40

Aplicação:

- Fabricação de: Mármore sintético (pias, cubas e lavatórios); Revestimento de parede; Cerâmicas; Vidros; Tintas; Vernizes.

- *Obs.: As retenções e a qualidade química destes produtos podem ser adequadas à necessidade de cada cliente.*
- *Embalagem: Saco 50 Kg. - Papel ou Ráfia, Big Bag*